

CAPAROL Samtex 10

Hodvábne matná vinylová farba najvyššej kvality pre vnútorné použitie. Osvedčená kvalita odolnosť čistenia za mokra trieda 1 podľa STN EN 13 300



Popis výrobku

Účel použitia	Interiérová vinylová farba CAPAROL Samtex 10 je určená na vnútorné použitie, na steny a stropy z vápenno cementových alebo disperzných omietok, sadrových omietok, betónu, tehál a sadrokartónových dosiek. Vhodná na staré povrchy matných disperzných farieb, dobre držiacich štruktúrovaných tapiet a sklo textilných tapiet. Vďaka svojim vlastnostiam je doporučená najmä pre steny obytných miestností, kancelárii, hotelov, škôl, zdravotníckych zariadení, ktoré sú vystavované častému umývaniu a čisteniu (ako napr. soklové časti chodieb, schodište, kuchyne, kúpeľne, detské izby, murivo v blízkosti postelí a krbov).
Vlastnosti	- riediteľná vodou - s nízkym zápachom - minimum emisií, neobsahuje rozpúšťadlá - vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom
Materiálový základ	Polyvinylacetátová živičná disperzia
Balenie/veľkosti balenia	1 l; 2,5 l; 10 l
Farebné odtiene	Báza 1 (X1): biela Báza 3 (X3): transparentná Farbu Samtex 10 je možno tónovať v systéme ColorExpress
Stupeň lesku	Hodvábne matná < 60 (úhel 60°) a > 10 (úhel 85°) podľa STN EN 13 300
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálne uzatvorenom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odolnosť proti oderu za mokra: podľa normy STN EN 13 300: trieda 1 ■ Maximálna veľkosť častíc: jemná (<100 mikrónov) ■ Hustota: cca 1,4 g / cm³ ■ Priepustnosť vodnej pary (hodnota sd): sd <0,2 m

Spracovanie

Vhodné podklady Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.



Príprava povrchu

Vnútorne omietky skupín PII a PIII

Pevné, normálne nasiakavé omietky možno natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter Caparol Tiefgrund LF, alebo CapaSol LF.

Strojové sadrové omietky alebo omietky vápenné skupiny P IV

Aplikujte základný náter Caparol-Haftgrund alebo Capagrund. U omietok, kde bola odstránená glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Caparol Tiefgrund TB.

Sadrové dosky

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF. alebo Caparol Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter pre zlepšenie prínavosti prípravok Caparol Haftgrund alebo Capagrund.

Sadrokartónové dosky

Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Ďalej naneste základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund, SamtGrund E.L.F. alebo CapaSol LF. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, prevedte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Betón

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón

Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným pitnou vodou v pomere 1 : 3. Murivo z vápenopieskových tehál a lícových tehál natierajte bez predchádzajúcich úprav

Nosné nátery

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund alebo Capagrund.

Nenosné nátery

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy prevedte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby alebo CapaSol LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nátery glejovými farbami

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapety

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Ošetrite základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy napadnuté plesňami

Plesne odstráňte mechanicky za mokra (napríklad kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Prevedte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silno napadnutých plochách prevedte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Drevo a drevené materiály

Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte.

Spôsob nanášania

Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.

Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

Uhol postreku: 40° -50°

Tryska: 0,017"

Striekač tlak: 120-150 barov

Riedenie

Farbu CAPAROL Samtex 10 odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter riedte max. 5% pitnej vody.

Spotreba	Cca 100 ml / m ² na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.
Podmienky spracovania	Spodná hranica teploty pre spracovanie: + 5 ° C pre okolitý vzduch a podklad Horná hranica teploty pre spracovanie: + 30 ° C pre okolitý vzduch a podklad. Pretierať možné cca po 16 hodinách, keď je podklad "teplo-suchý" na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.
Čistenie nástrojov	Prístroje vyčistite ihneď po použití vodou.
Upozornenie	Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného tónu.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlučenín	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A / a): 30 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g / l VOC
Deklarácia obsiahnutých látok	Polyvinylacetátová živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), voda, aditíva, konzervačné prostriedky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: August 2022

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: August 2022