



Indeko-W

Matná farba na báze syntetickej živice do vnútorných priestorov s dlhodobou ochranou proti plesniam. Vhodná pre použitie v potravinárskych priestoroch.

Popis výroby

Účel použitia:

Na kvalitné sanačné nátery odolné voči umývaniu, na vnútorné plochy napadnuté plesňami, na preventívne nátery plôch, ktoré sú ohrozené napadnutím plesňami, v priemyselných podnikoch s vlhkými priestormi, ako sú pivovary, mliekarne, bitúcky, konzervárne a pod., a na posilnenie hygieny v miestnostiach v súkromnom bytovom sektore.

Vlastnosti:

- riediteľná vodou a s minimálnym zápachom
- difúzna
- hodnota $s_d < 0,1$ m
- dlhodobé fungicídne a baktericídne účinky náteru
- odolná voči vodným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom

Charakteristické údaje podľa normy STN EN 13 300:

- **oder za mokra:** trieda 2
- **kontrastný pomer:** krycia schopnosť triedy 2 pri výdatnosti $6 \text{ m}^2/\text{l}$, príp. $150 \text{ ml}/\text{m}^2$
- **lesk:** matný
- **maximálna zrnitosť:** jemná ($< 100 \mu\text{m}$)

Pojivo:

disperzia so syntetickej živice

Hustota:

cca $1,4 \text{ g}/\text{cm}^3$

Veľkosť nádob:

2,5 L a 12,5 L

Farebný odtieň:

Biely.

Možno tónovať max. do výšky 5% tónovacími farbami AVA alebo Alpinacolor.

Pri samostatnom tónovaní je potrebné požadované celkové množstvo navzájom premiešať tak, aby sa zabránilo rozdielom farebného odtieňa. Pri odbere 100 L a viac jedného odtieňa na jednu zákazku je možné farbu natónovať priamo vo výrobnom závode.

Riedenie :

čistou vodou max. 10%

Skladovanie:

V chladnom, ale nemrazivom prostredí 12 mesiacov v originálne uzavretých nádobách.

Prehlásenie o obsiahnutých látkach:

Disperzia polyvinylacetátovej živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), voda, aditíva, konzervačné prostriedky, prostriedky na tvorbu filmu.

Doplňkový prípravok:

Capatox

Biocídny roztok na prípravné ošetrenie plôch, napadnutých hubami.

Spracovanie

Prípravné ošetrenie:

Prípadné napadnutie plesňami odstráňte mechanicky za mokra (kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

Nanášanie náteru:

Základný alebo pomocný náter:

Farba Indeko-W, riedená max. 10 % vody.

Finálny náter:

Farba Indeko-W, riedená max. 5 % vody.

Postup nanášania:

Natieraním alebo nanášaním valčekom. Pracovné nástroje čistite po použití vodou.

Spotreba:

Cca $150 \text{ ml}/\text{m}^2$ na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom. Hrúbka nanesej vrstvy bude smerodajne ovplyvňovať dlhodobé baktericídne a fungicídne účinky. Preto natierajte Indeko-W vždy do sýtej a rovnomernej vrstvy. Spotreba nesmie poklesnúť pod uvedené hodnoty.

Spodné hranice teploty pri spracovaní a vysychaní:

$+5^\circ\text{C}$ pre podklad a okolitý vzduch

Doba vysychania:

Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude farba za 4 - 6 hodín suchá na povrchu a schopná ďalšieho náteru. Vyschnutá a schopná zaťaženia bude cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.

Možnosť nanášania ďalších hmôt:

Na nátery farbou Indeko-W sa môžu nanášať disperzné farby a farby alebo omietky na báze umelých živíc. Olejové farby a farby na báze olejových alkydových živíc sú nevhodné, pretože účinná látka, obsiahnutá vo farbe Indeko-W, zabraňuje vysychaniu.

Pozor:

V priestoroch, kde sa skladujú alebo vyrábajú potraviny, sa nesmú používať prostriedky na základný náter s obsahom rozpúšťadiel. Preto v týchto priestoroch používajte na základný náter výhradne prípravok CapaSol bez obsahu rozpúšťadiel.

Tieto miestnosti sa musia po náteroch farbou Indeko-W nechať pred ďalším použitím minimálne 3 dni vetrať. Použitie farby Indeko-W v spojení s vodou, v ktorej sú rozpustené soli ťažkých kovov ako napr. soli medi, má za následok hnedavé zafarbenie. V takýchto prípadoch vyžadujte zvláštnu poradu.

Vhodné podklady a ich úprava:

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.

Omietky**vápenocementové a cementové:**

Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Acryl-Hydrosol, poprípade CapaSol.

Sadrové omietky:

Základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Sadrové omietky so zliatou vrstvou obrúste, očistite od prachu a prevedte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Sadrové dosky:

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Acryl-Hydrosol alebo Caparol-Tiefgrund TB.

Na silno zhutnené hladké dosky použite základný náter na zlepšenie priľnavosti prípravkom Caparol-Haftgrund.

Sadrokartónové dosky:

Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol-Haftgrund alebo prípravkom CapaSol. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, prevedte základný náter prípravkom Caparol-Filtergrund.

Betón:

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón:

Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3.

Murivo z vápenopieskových tehál a pohľadové tehlové murivo :

Natierajte bez predchádzajúcich úprav.

Nosné nátery:

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Použite základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund.

Nenosné nátery:

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte.

Na slabo nasiakavé hladké plochy prevedte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund.

Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol Acryl-Hydrosol, poprípade CapaSol.

Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nátery glejovými farbami:

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety:

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku:

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte vodou s prídavkom čistiacieho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky, a nechajte dostatočne vyschnúť.

Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol-Filtergrund.

Na silno znečistené plochy prevedte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

Drevo a drevené materiály:

Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Malé defektné miesta:

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne

prevedte základný náter. dodatočne

Inštrukcie

Bezpečnostné upozornenia :

Pozor (stav v čase vydania tlačou):

Dbajte na bezpečné používanie biocídov. Pred použitím si vždy prečítajte charakteristiku a informáciu o výrobku.

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemických látkach a preto nepodlieha povinnosti označovania. Uvedomte si však, že ak sa jedná o chemické výrobky, preto dodržujte normálne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku

vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Kód výrobku farby a laky:

M-DF02 F

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255566440

fax 00421 255566435

e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: január 2014

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.