



OCHRANA DREVA



Impregnácia bez biocídov, určená najmä pre aplikáciu vo vlhkých priestoroch a miestnostiach. Číra impregnácia dreva je na báze prírodných olejov, voskov bez biocídov a konzervačných látok. Preventívne chráni drevo proti modraniu a proti plesňovým hubám narušujúcim náter. Okrem toho silno odpuďzuje vodu. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Ideálny na ochranu dreva vo vnútornom prostredí, na drevo náchylné na modranie ako napr. borovica, okenné rámy, drevo vo vani a drevo vo vonkajšom prostredí, kde je nutná ekologická impregnácia bez biocídov, napr. vybavenie detských ihrísk, pieskoviská.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnecnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, sikatív (sušiacie činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÝ ODTIEŇ

4006 číry

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 0,84 – 0,86 g/cm³

Viskozita: 35 – 45 s DIN EN ISO 2431/ 3 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 61 °C

Balenie: 0,75 l; 2,5 l; 25 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 6 – 8 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/h) 750 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 750 g/l.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhrustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18%). Osmo Ochrana dreva je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórami dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Aplikujte jednu vrstvu Osmo Ochrana dreva na čisté a suché drevo s Osmo plochým štetcom, Osmo valčekom z mikro vlákna alebo ponorom. Naneste na čisté a suché drevo, ak je to možné zo všetkých strán. Nechajte schnúť pri dobrom vetraní cca 24 hodín. Ponor trvá cca 2 minúty. Zaisťte dobré vetranie. Po namočení nechajte schnúť cca 36 hodín. Osmo Ochrana dreva nie je samostatný náter. Konečný náter by mal byť prevedený do 1 týždňa.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Cca 24 hodín po natretí a 36 hodín po ponore (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

UPOZORNENIE

Oleje zosilňuje prírodné sfarbenie odtieňu dreva (trvale „mokry“ efekt). Osmo Ochrana dreva sa nepoužíva samostatne, konečný náter by mal byť prevedený do 1 týždňa. Pri použití Osmo Ochrana dreva na veľkých plochách sa môžu objaviť lesklé miesta z dôvodu extrémne vysokého obsahu pevných látok. Vďaka silnému vodoodpudivému efektu nepoužívajte vodouriediteľné nátery. Osmo Ochrana dreva je kompatibilná so všetkými použiteľnými druhmi lepidla a sklenárskeho tmelu, okrem výrobkov obsahujúcich silikón.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám tri-

dy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované február 2018